Caratteristiche tecniche

Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

CONCRETE ART

Classificazione secondo **NORMA EN 14411 Bla annex G, UGL**
Standard/Norm/Norma

SPESSORE mm. 6 - 0.24"
Thickness/Epaisseur/Stärke

		VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
DIMENSIONI Sizes / Dimensions / Abmessungen	**UNI EN ISO 10545-02**	**CONFORME**	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme/Anforderungen in der Norm angegeben **UNI EN 14411 G**
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme	**UNI EN ISO 10545-03**	**MATT** **<=0.5%**	<= 0,5% **UNI EN 14411 G**
FORZA DI ROTTURA Breaking strength / Résistance aux chocs / Bruchlast	**UNI EN ISO 10545-04**	**MATT** **> 700 N**	1300 N min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	**UNI EN ISO 10545-04**	**MATT** **> 35 N/mm²**	35 N/mm² min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance / Résistance aux chocs / Stoßfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-05**	**COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE** Restitution coefficient / Coefficient de restitution / Restitutionskoeffizient **MATT** **e > -**	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-06**	**MATT** **<= 175 mm³**	175 mm³ max **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire / Thermische Dilatation	**UNI EN ISO 10545-08**	**MATT** **6,6** (10-6 °C-1)	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbe-ständigkeit	**UNI EN ISO 10545-09**	**MATT** **RESISTE** Resistant / Rèsistant / Beständig	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion / Détermination de la dilatation à l'humidité / Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit	**UNI EN ISO 10545-10**	**MATT** **-**	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AL GELO Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-12**	**MATT** **RESISTE** Resistant / Rèsistant / Beständig	**RICHIESTA** Required / Requise / Gefordert **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance / Résistance chimique / Chemische Beständigkeit	**UNI EN ISO 10545-13**	**MATT** **A**	**B Min** **UNI EN 14411 G**
		MATT **LB - HB**	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme / Anforderungen in der Norm angegeben
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-14**	Class / Categorie / Klasse **MATT** **Classe 4**	**Classe 3 min** Class 3 min / Categorie 3 min / Klasse 3 min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	**DIN EN 16165:2021 Annex B**	**MATT** **R9**	**Da R9 a R13** From R9 to R13 / De R9 à 13 / Von R9 auf R13 **DGUV REGEL 108-003**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich	**DIN EN 16165:2021 Annex A**	**MATT** **A**	**Da A a C** From A to C / De A à C / Von A auf C **DGUV INFO. 207-006_MARCH2021**
COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO** Static coefficient of friction C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ASTM C 1028**	**MATT** **DRY 0,93**	**WET 0,72**
D.COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO** Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ANSI A326.3**	**MATT** **DRY -**	**WET 0,42**
V **STONALIZZAZIONE** Shade Variation / Dénuancement / Farbspiel		**V1**	**V1** Uniforme / Uniform / Uniforme / Gleichmäßig **V2** Leggera / Low / Légère / Leicht **V3** Media / Medium / Moyenne / Mittel **V4** Alta / Hight / Haute / Hoch

Ceramics of Italy

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

CONCRETE ART

Classificazione secondo **NORMA EN 14411 Bla annex G, UGL**
Standard/Norm/Norma

SPESSORE mm. 8.5 _ 0.3”
Thickness/Epaisseur/Stärke

		VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
DIMENSIONI Sizes / Dimensions / Abmessungen	**UNI EN ISO 10545-02**	**CONFORME**	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme/Anforderungen in der Norm angegeben **UNI EN 14411 G**
ASSORBIMENTO D’ACQUA Water Absorption / Absorption d’eau / Wasseraufnahme	**UNI EN ISO 10545-03**	**MATT** **<=0.5%** **SAFE** **<=0.5%**	<= 0,5% **UNI EN 14411 G**
FORZA DI ROTTURA Breaking strength / Résistance aux chocs / Bruchlast	**UNI EN ISO 10545-04**	**MATT** **> 1300 N** **SAFE** **> 1300 N**	1300 N min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	**UNI EN ISO 10545-04**	**MATT** **> 35 N/mm²** **SAFE** **> 35 N/mm²**	35 N/mm² min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’URTO Shock resistance / Résistance aux chocs / Stoßfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-05**	**COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE** Restitution coefficient / Coefficient de restitution / Restitutionskoeffizient **MATT** **e > 0,88** **SAFE** **e > 0,86**	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion / Résistance à l’abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-06**	**MATT** **<= 175 mm³** **SAFE** **<= 175 mm³**	175 mm³ max **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire / Thermische Dilatation	**UNI EN ISO 10545-08**	**MATT** **6,3** (10-6 °C-1) **SAFE** **6,3**	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbe-ständigkeit	**UNI EN ISO 10545-09**	**MATT** **RESISTE** **SAFE** **RESISTE** Resistant / Rèsistant / Beständig	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE DOVUTA ALL’UMIDITÀ Determination of moisture expansion / Détermination de la dilatation à l’humidité / Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit	**UNI EN ISO 10545-10**	**MATT** **0%** **SAFE** **0%**	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AL GELO Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-12**	**MATT** **RESISTE** **SAFE** **RESISTE** Resistant / Rèsistant / Beständig	**RICHIESTA** Required / Requise / Gefordert **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO Chemical resistance / Résistance chimique / Chemische Beständigkeit	**UNI EN ISO 10545-13**	**MATT** **A** **SAFE** **A**	**B Min** **UNI EN 14411 G**
		MATT **LB - HB** **SAFE** **LA - HA**	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme / Anforderungen in der Norm angegeben
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-14**	Class / Categorie / Klasse **MATT** **Classe 4** **SAFE** **Classe 4**	**Classe 3 min** Class 3 min / Categorie 3 min / Klasse 3 min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	**DIN EN 16165:2021 Annex B**	**MATT** **R10** **SAFE** **R11**	**Da R9 a R13** From R9 to R13 / De R9 à 13 / Von R9 auf R13 **DGUV REGEL 108-003**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich	**DIN EN 16165:2021 Annex A**	**MATT** **A+B** **SAFE** **A+B+C**	**Da A a C** From A to C / De A à C / Von A auf C **DGUV INFO. 207-006_MARCH2021**
COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO** Static coefficient of friction C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ASTM C 1028**	**MATT** **DRY 0,91** **SAFE** **DRY 1,15**	**WET 0,61** **WET 0,85**
D.COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO** Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ANSI A326.3**	**MATT** **DRY -** **SAFE** **DRY -**	**WET > 0,67** **WET > 0,70**
V **STONALIZZAZIONE** Shade Variation / Dénuancement / Farbspiel		**V1**	**V1** Uniforme / Uniform / Uniforme / Gleichmäßig **V2** Leggera / Low / Légère / Leicht **V3** Media / Medium / Moyenne / Mittel **V4** Alta / Hight / Haute / Hoch

Ceramics of Italy · CERDOMUS for LEED · EMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR A+ · EMAS · SASO QUALITY MARK · CE · 放射性水平A类 · UKCA · EPD ITALY

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

CONCRETE ART

Classificazione secondo **NORMA EN 14411 Bla annex G, UGL**
Standard/Norm/Norma

SPESSORE mm. 8,5 - 0.3”
Thickness/Epaisseur/Stärke

		VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
DIMENSIONI Sizes / Dimensions / Abmessungen	**UNI EN ISO 10545-02**	**CONFORME**	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme/Anforderungen in der Norm angegeben **UNI EN 14411 G**
ASSORBIMENTO D’ACQUA Water Absorption / Absorption d’eau / Wasseraufnahme	**UNI EN ISO 10545-03**	**MATT** **<=0.5%**	<= 0,5% **UNI EN 14411 G**
FORZA DI ROTTURA Breaking strength / Résistance aux chocs / Bruchlast	**UNI EN ISO 10545-04**	**MATT** **> 1300 N**	1300 N min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	**UNI EN ISO 10545-04**	**MATT** **> 35 N/mm²**	35 N/mm² min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’URTO Shock resistance / Résistance aux chocs / Stoßfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-05**	**COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE** Restitution coefficient / Coefficient de restitution / Restitutionskoeffizient **MATT** **e > 0,88**	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion / Résistance à l’abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-06**	**MATT** **<= 175 mm³**	175 mm³ max **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire / Thermische Dilatation	**UNI EN ISO 10545-08**	**MATT** **6,3** (10-6 °C-1)	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbe-ständigkeit	**UNI EN ISO 10545-09**	**MATT** **RESISTE** Resistant / Rèsistant / Beständig	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE DOVUTA ALL’UMIDITÀ Determination of moisture expansion / Détermination de la dilatation à l’humidité / Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit	**UNI EN ISO 10545-10**	**MATT** **0%**	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AL GELO Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-12**	**MATT** **RESISTE** Resistant / Rèsistant / Beständig	**RICHIESTA** Required / Requise / Gefordert **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO Chemical resistance / Résistance chimique / Chemische Beständigkeit	**UNI EN ISO 10545-13**	**MATT** **A**	**B Min** **UNI EN 14411 G**
		MATT **LB - HB**	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme / Anforderungen in der Norm angegeben
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-14**	Class / Categorie / Klasse **MATT** **Classe 4**	**Classe 3 min** Class 3 min / Categorie 3 min / Klasse 3 min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	**DIN EN 16165:2021 Annex B**	**MATT** **R10**	**Da R9 a R13** From R9 to R13 / De R9 à 13 / Von R9 auf R13 **DGUV REGEL 108-003**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich	**DIN EN 16165:2021 Annex A**	**MATT** **A+B**	**Da A a C** From A to C / De A à C / Von A auf C **DGUV INFO. 207-006_MARCH2021**
COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO** Static coefficient of friction C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ASTM C 1028**	**MATT** **DRY 0,91**	**WET 0,61**
D.COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO** Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ANSI A326.3**	**MATT** **DRY -**	**WET > 0,67**
V **STONALIZZAZIONE** Shade Variation / Dénuancement / Farbspiel		**V1**	**V1** Uniforme / Uniform / Uniforme / Gleichmäßig **V2** Leggera / Low / Légère / Leicht **V3** Media / Medium / Moyenne / Mittel **V4** Alta / Hight / Haute / Hoch

Ceramics of Italy
CERDOMUS for LEED
EMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
EMAS
SASO QUALITY MARK
CE
放射性水平A类
UK CA
EPD ITALY