CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

PRIS.BRIGHTON

FORMATO/ *FORMAT*	60x120
ESPESOR/ *THICKNESS* (mm)	10,5
PRODUCTO/ *PRODUCT*	PORCELANICO/ PORCELAIN
TIPO/ *KIND*	ESMALTADO/ *GLAZED*
GRUPO/*GROUP*	BIa - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

ENSAYOS/ *TESTS*	RESULTADOS/ RESULTS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL *UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY*	DIMENSIONES *DIMENSIONS*	CUMPLE CON LA NORMA *COMPLIES WITH THE STANDARD*
UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA *UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION*	VALOR MEDIO (%) *AVERAGE VALUE (%)*	≤ 0,5 %
UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN *UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE*	FUERZA DE ROTURA *BREAKING STRENGH (N)* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN *MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)*	1.600 - 2.400 N 35 – 45 N/mm²
UNE- EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA *UNE- EN ISO 10545-6 RESISTANCE TO DEEP ABRASION*	ABRASIÓN PROFUNDA *DEEP ABRASION (mm³)*	< 130 mm³
UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO *UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE*	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA *UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE*	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA *UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE*	CLORURO AMÓNICO *AMMONIUM CHLORIDE* 100 g/l HIPOCLORITO SÓDICO *SODIUM HYPOCHLORITE* 20 mg/l	A A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO *HYDROCHLORIC ACID* 3% ÁCIDO CÍTRICO *CITRIC ACID* 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO *POTASSIUM HYDROXYDE* 30 g/l	CUMPLE CON LA NORMA *COMPLIES WITH THE STANDARD*
UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS *UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE*	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO *GREEN AGENT IN LIGHT OIL* SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO *IODINE SOLUTION IN ALCOHOL* ACEITE DE OLIVA *OLIVE OIL*	5 5 5
UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO) *UNE 41901 EX SLIP RESISTANCE (PENDULUM)*	CLASE *CLASS*	CLASE *CLASS* 1
DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) *DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)*	RESULTADO *RESULT*	R10

OBSERVACIONES:

V[00] LABORATORIO:

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo
This product contributes toward satisfying credits under
LEED®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

PRIS.BRIGHTON

FORMATO/ *FORMAT*	60X60
ESPESOR/ *THICKNESS* (mm)	9,5
PRODUCTO/ *PRODUCT*	PORCELANICO/ PORCELAIN
TIPO/ *KIND*	ESMALTADO/ *GLAZED*
GRUPO/*GROUP*	BIa - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

ENSAYOS/ *TESTS*	RESULTADOS/ RESULTS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL *UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY*	DIMENSIONES *DIMENSIONS*	CUMPLE CON LA NORMA *COMPLIES WITH THE STANDARD*
UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA *UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION*	VALOR MEDIO (%) *AVERAGE VALUE (%)*	≤ 0,5 %
UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN *UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE*	FUERZA DE ROTURA *BREAKING STRENGH (N)* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN *MODULUS OF RUPTURE (N/mm^2)*	1.600 - 2.400 N 35 – 45 N/mm^2
UNE- EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA *UNE- EN ISO 10545-6 RESISTANCE TO DEEP ABRASION*	ABRASIÓN PROFUNDA *DEEP ABRASION (mm^3)*	< 130 mm^3
UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO *UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE*	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA *UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE*	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA *UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE*	CLORURO AMÓNICO *AMMONIUM CHLORIDE* 100 g/l HIPOCLORITO SÓDICO *SODIUM HYPOCHLORITE* 20 mg/l	A A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO *HYDROCHLORIC ACID* 3% ÁCIDO CÍTRICO *CITRIC ACID* 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO *POTASSIUM HYDROXYDE* 30 g/l	CUMPLE CON LA NORMA *COMPLIES WITH THE STANDARD*
UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS *UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE*	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO *GREEN AGENT IN LIGHT OIL* SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO *IODINE SOLUTION IN ALCOHOL* ACEITE DE OLIVA *OLIVE OIL*	5 5 5
DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) *DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)*	RESULTADO *RESULT*	R10

OBSERVACIONES:

V^{0}B^0 ABORATORIO:



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo
This product contributes toward satisfying credits under
LEED®