Caratteristiche tecniche

Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

VALDORCIA

Classificazione secondo **NORMA EN 14411 Bla annex G, UGL**
Standard/Norm/Norma

SPESSORE mm. 8.5 _ 0.3”
Thickness/Epaisseur/Stärke

		VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
DIMENSIONI Sizes / Dimensions / Abmessungen	**UNI EN ISO 10545-02**	CONFORME	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme/Anforderungen in der Norm angegeben **UNI EN 14411 G**
ASSORBIMENTO D’ACQUA Water Absorption / Absorption d’eau / Wasseraufnahme	**UNI EN ISO 10545-03**	MATT <=0.5% SAFE <=0.5%	<= 0,5% **UNI EN 14411 G**
FORZA DI ROTTURA Breaking strength / Résistance aux chocs / Bruchlast	**UNI EN ISO 10545-04**	MATT > 1300 N SAFE > 1300 N	1300 N min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	**UNI EN ISO 10545-04**	MATT > 35 N/mm² SAFE > 35 N/mm²	35 N/mm² min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’URTO Shock resistance / Résistance aux chocs / Stoßfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-05**	**COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE** Restitution coefficient / Coefficient de restitution / Restitutionskoeffizient MATT e > 0,88 SAFE e > 0,88	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion / Résistance à l’abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit	**UNI EN ISO 10545-06**	MATT <= 175 mm³ SAFE <= 175 mm³	175 mm³ max **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire / Thermische Dilatation	**UNI EN ISO 10545-08**	MATT 6,3 SAFE 6,3 (10-6 °C-1)	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbe-ständigkeit	**UNI EN ISO 10545-09**	MATT RESISTE SAFE RESISTE Resistant / Rèsistant / Beständig	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
DILATAZIONE DOVUTA ALL’UMIDITÀ Determination of moisture expansion / Détermination de la dilatation à l’humidité / Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit	**UNI EN ISO 10545-10**	MATT 0% SAFE 0%	**METODO DI PROVA DISPONIBILE** Available test method / Méthode d’essai disponible / Verfügbare Testmethode **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA AL GELO Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-12**	MATT RESISTE SAFE RESISTE Resistant / Rèsistant / Beständig	**RICHIESTA** Required / Requise / Gefordert **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO Chemical resistance / Résistance chimique / Chemische Beständigkeit	**UNI EN ISO 10545-13**	MATT A SAFE A	**B Min** **UNI EN 14411 G**
		MATT LB - HB SAFE LA - HA	**REQUISITI INDICATI NELLA NORMA** Requirements of standard / Exigences visées par la norme / Anforderungen in der Norm angegeben
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-14**	Class / Categorie / Klasse MATT Classe 4 SAFE Classe 4	**Classe 3 min** Class 3 min / Categorie 3 min / Klasse 3 min **UNI EN 14411 G**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	**DIN EN 16165:2021 Annex B**	MATT R10 SAFE R11	**Da R9 a R13** From R9 to R13 / De R9 à 13 / Von R9 auf R13 **DGUV REGEL 108-003**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich	**DIN EN 16165:2021 Annex A**	MATT A+B SAFE A+B+C	**Da A a C** From A to C / De A à C / Von A auf C **DGUV INFO. 207-006_MARCH2021**
COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO** Static coefficient of friction C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ASTM C 1028**	MATT DRY 0,86 SAFE DRY 1,03	WET 0,60 WET 0,70
D.COF **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO** Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	**ANSI A326.3**	MATT DRY - SAFE DRY -	WET 0,67 WET 0,83
V **STONALIZZAZIONE** Shade Variation / Dénuancement / Farbspiel		V3	**V1** Uniforme / Uniform / Uniforme / Gleichmäßig **V2** Leggera / Low / Légère / Leicht **V3** Media / Medium / Moyenne / Mittel **V4** Alta / Hight / Haute / Hoch

Ceramics of Italy · CERDOMUS for LEED · EMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR A+ · EMAS · SASO QUALITY MARK · CE · 放射性水平A类 · UKCA · EPD ITALY

Cerdomus S.r.l. | Via Emilia Ponente, 1000. 48014 Castel Bolognese, Ravenna, Italy | T +39 0546 652111 | info@cerdomus.com | cerdomus.com